



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Cement PC-4

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Двухкомпонентный клей для склеивания изделий из мягкого ПВХ и полиуретана, а также для соединения ПВХ-транспортных лент – не содержит летучих органических веществ.

ПОДГОТОВКА

Температура окружающей среды и материала: от +5°C до +45°C.

Избегать попадания прямых солнечных лучей и не допускать опускания температуры ниже точки росы (образование конденсата).

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, без масла и жира.

ПВХ/полиуретан: необходимо тщательно зашлифовать (не должно быть глянцевых участков). Для изделий с очень тонким слоем ПВХ используйте наждачную бумагу. Образовавшуюся пыль удалять только сухим способом, без использования очистителей.

Текстиль: не шлифовать, а только выровнять остатки ПВХ. Осторожно распушить волокна (без повреждения), пыль удалять сухим способом, без очистителей.

СМЕШИВАНИЕ

Тщательно перемешать цемент PC-4. Необходимое количество PC-4 смешать с отвердителем E-40/ER-42 (4% по массе) до получения однородной смеси. Использовать смесь в течение 2 часов (время жизнеспособности).

НАНЕСЕНИЕ

Склеиваемые поверхности равномерно покрыть тонким слоем дважды (трижды, если текстиль имеет грубую или широкую структуру плетения). Дождаться полного высыхания первого слоя (не менее 60 мин). Второй слой оставить слегка липким (проверка тыльной стороной пальца, примерно 10–20 мин). Если клей пересох, нанести его заново.

СКЛЕИВАНИЕ

Приложить поверхности друг к другу без доступа воздуха, плотно прокатать или прижать. Оставить склеенные поверхности (особенно те, которые будут подвергаться высоким нагрузкам) минимум на 6 часов при температуре +20°C. По возможности обеспечить постоянное давление в течение всего этого времени.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обеспечить хорошую вентиляцию рабочего места.

Соблюдать требования техники безопасности, указанные на упаковке продукта!

ПРИМЕЧАНИЕ

Представленные результаты основаны на практике. В связи с различными материалами и условиями работы, находящимися вне нашей зоны контроля, мы рекомендуем проводить собственные испытания. Мы не несем ответственности за указанные рекомендации.

	CEMENT PC-4	
ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ВЕРСИИ	ИНСТРУКЦИЯ	ВЕРСИЯ 01.2025





// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Cement PC-4

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей PC-4 – это двухкомпонентный клей для холодного ремонта и соединения ПВХ-транспортных лент, а также для ремонта и склеивания пленок и листов из мягкого ПВХ или ПУ-материала.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Полимерная основа: полиуретановая смесь (PU)

Жидкость: бутанол (Легковоспламеняющийся!)

Цвет: прозрачный

Удельный вес: 0,81 г/см³

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Отличная начальная прочность склеивания
- Высокая динамическая нагрузка на соединение
- Не содержит СНС, СFC и ароматизаторов



ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в хорошо проветриваемых помещениях. Дополнительную информацию можно найти в паспорте безопасности на сайте: www.rema-tiptop.com

ПОДГОТОВКА

Добавить 4% отвердителя ER-42 (15 г на 350 г клея PC-4) и тщательно перемешать до получения однородной смеси.

ВРЕМЯ РАБОТЫ (ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ)

До 2 часов после смешивания компонентов.

ВРЕМЯ СУШКИ

Первый слой: минимум 1 час (*)

Второй слой: должен оставаться слегка липким (проверить тыльной стороной пальца).

Если слой пересох, нанести дополнительный слой.

(*) Время работы, склеивания и ожидания зависит от климатических условий, таких как температура окружающей среды, влажность воздуха, вентиляция и т. д.

Указанные значения являются ориентировочными. Оптимальное время необходимо определить с учетом местных климатических условий.

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ

На шероховатом полимере: 2 слоя

На пористой ткани: 3 слоя

РАСХОД НА 1 М² (НА СЛОЙ)

На полированном полимере: прибл. 400 г/м²

На ткани: прибл. 500 г/м²

СРОК ГОДНОСТИ

2 года в нераспечатанной оригинальной упаковке при условиях хранения согласно DIN 7716.

Продукт	Вес	Артикул №
CEMENT PC-4	0.35 КГ	532 0352
	9.00 КГ	5320369